

Holzböden Färben: Coloröl



Faxe Coloröl trocknet schnell und eignet sich für den professionellen und privaten Einsatz. Es kann auf kleinen Flächen manuell aufgebracht werden. Für große Flächen ist eine Tellermaschine nötig.

Für besonders intensive und gleichmäßige Farbe kann je nach Holzart und gewünschtem Farbton eine zusätzliche Vorbehandlung mit Lauge erforderlich sein (Sonderanleitungen).

Vorbereitungen

Das Holz muss fein geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung.

Material + Werkzeug

FAXE Coloröl – Ergiebigkeit für 1 Liter: reicht typisch für:

- Eiche, Esche 15-18m²
- Kiefer, Fichte 10-12 m²
- Buche, Holzpflaster bis 8 m²
- mit Lauge vorbehandelt minus 2-5 m²

Ölroller (Velours), Farbeimer, Profi-Gummiwischer, Massierpad grün und Polierpad beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads, Schleifpad schwedenrot.

Schritt für Schritt

- Das Holz mit FAXE Intensivreiniger 1:20 verdünnt 2-stufig waschen und vollständig trocknen lassen. Besonders rationell mit Swep-Mopp und Doppelfahrgewagen 2 x 15 Liter.
- FAXE Coloröl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen. Verarbeitungstemperatur min. 18° C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m² bearbeiten.
- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Profi-Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem Ölsaugtuch oder Wollpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish kann die Fläche am Folgetag nochmals geölt werden. Dazu mit einem Polierpad (beige) und wenig Pflegeöl Plus nachpolieren (5-10 ml/m²).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für 1 Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

Sicherheitshinweis

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



TRADITION SINCE 1926

Diese Bilder sind Orientierungsfotos auf Eiche und nach vorstehender Anleitung behandelt. Abweichungen des Farbeindrucks können je nach Bildschirm oder Drucker vorkommen.

FAXE Coloröl Walnuß



FAXE Coloröl dunkelbraun



FAXE Coloröl extra weiß



FAXE Coloröl grau



FAXE Universallauge + FAXE Coloröl extra weiß



FAXE Universallauge + FAXE Coloröl grau



FAXE Speziallauge + FAXE Coloröl schwarz



FAXE Coloröl schwarz



TRADITION SINCE 1926