

# Nadelholz Laugen + Ölen Antikeffekt



FAXE Speziallauge in Verbindung mit weißem Holzbodenöl ergibt eine gealterte und widerstandsfähige Holzoberfläche. Die Behandlung eignet sich für praktisch alle Nadelhölzer. Je nach Holzart und Eigenfarbe des Holzes ergeben sich unterschiedliche Farbeindrücke. Das Holz bekommt eine charakteristische, gealterte Optik, die Struktur und Zeichnung bleiben erhalten.

Im Ergebnis bekommt man einen gealterten, wie mit Kalk gescheuerter Nadelholzboden.

## Das brauchen Sie

Laugenwischer, Teleskopstiel, Farbeimer, Schutzbrille und -handschuhe

FAXE Speziallauge 1 Liter für ~ 8-10 m<sup>2</sup>

FAXE Intensivreiniger 1 Liter für ~ 200 m<sup>2</sup>

Farbeimer, Ölroller, Profiwischer, Massierpads (grün oder beige) Padhalter, Tellermaschine, Ölsaugtücher

FAXE Holzbodenöl weiß 1 Liter für 10-15 m<sup>2</sup>

## Vorbereitung

Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Das Holz sollte nicht bereits nachgedunkelt sein. Vorher mit Faxe Intensivreiniger reinigen. Lauge ist aggressiv: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

## Schritt für Schritt

- FAXE Speziallauge unverdünnt mit einem Laugenwischer in Dielenrichtung auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist, ~ 1 Stunde wirken lassen.
- Reinigen mit FAXE Intensivreiniger + Wasser, Mischung 1:40 (2-stufiges Wischen) und über Nacht trocknen lassen. Danach ist ein Zwischenschliff möglich.
- FAXE Holzbodenöl weiß aufrollen, 10-15 Minuten einziehen lassen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen. Überschüssiges Öl mit dem Profiwischer abziehen und ggf. mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit einer Tellermaschine und Pad (grün oder beige) verdichten, glätten und mit einem Ölsaugtuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.

Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach frühestens 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Maschinenpad (beige) und wenig Pflegeöl Plus weiß nachpoliert und trockengerieben (5-10 ml/m<sup>2</sup>).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für einen Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

## Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

## Unterhaltsreinigung

mit FAXE Holzbodenseife weiß. FAXE Ölseife weiß oder FAXE Aktivpflege weiß. Wir empfehlen 2-stufiges Wischen nach Gebindeanleitung.

## Hinweis

Die endgültige, bleiche Farbe bekommt das Holz erst nach ca. sechs Wochen Tageslicht und regelmäßiger Naßreinigung.

## Variationen

Statt mit weißem Öl können sehr interessante Effekte durch andere FAXE Coloröle oder Kombinationen mit FAXE Combicolor erreicht werden. FAXE Combicolor kann auch in die Lauge gegeben werden.



TRADITION SINCE 1926