

<i>Farben:</i>	natur, neutral oder weiß
<i>Produktbeschreibung:</i>	Faxe Holzbodenöl wird für unbehandeltes oder gelaugtes Massivholz und Parkett im Wohn- und Objektbereich verwendet. Das Holz wird schmutzabweisend und strapazierfähig. Faxe Holzbodenöl trocknet schnell und eignet sich auch für den professionellen Einsatz. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden. Mit Holzbodenöl neutral behandeltes Holz ähnelt der Optik von rohem Holz.
<i>Werkzeug:</i>	Öllroller (Velour), Farbeimer, Gummiwischer, Massierpad grün und Polierpad weiß, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads
<i>Vorbereitung:</i>	Das Holz muss feingeschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Qualität der Oberfläche und intensiviert die Farbwirkung. Verarbeitungstemperatur min. 18°C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m <sup>2</sup> bearbeiten.
<i>Verarbeitung:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.</li><li>• Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.</li><li>• Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölrreste trocken abreiben.</li><li>• Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m<sup>2</sup>).</li><li>• Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.</li></ul>
<i>Nachbehandlung:</i>	Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Zur Reinigung empfehlen wir Faxe Holzbodenseife oder Ölseife, bei gehobenen Ansprüchen an Farbe und Glanz Faxe Aktivpflege. Zur Renovierung wird die Oberfläche mit Faxe Intensivreiniger gereinigt und mit Faxe Pflegeöl PLUS nachbehandelt.
<i>Technische Daten:</i>	
<i>Verbrauch:</i>	50-120 ml/m <sup>2</sup> je nach Holzart = 1 l für 8-18 m <sup>2</sup>
<i>Reinigung:</i>	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen
<i>Trocknung:</i>	Schonend belastbar nach 5 Stunden bei 20°C, durchgehärtet nach 7 Tagen.
<i>Volldeklaration:</i>	Veredelte pflanzliche Öle, Isoparaffin, Holzöl, Trocknungsstoffe, ggf. Titanweiß
<i>VOC (2010):</i>	Grenzwert: 700 g/l. Enthält max. 488 g/l VOC
<i>Besondere Prüfungen:</i>	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug – Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 Speichelechteit: Bestnote DIN 53160-2 Schweißechtheit: Bestnote Ö 60
<i>GIS-CODE</i>	
<i>Sicherheitshinweise:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren</li><li>• Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.</li><li>• Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen</li><li>• Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen</li><li>• Berührung mit der Haut vermeiden</li><li>• Aerosol nicht einatmen</li><li>• Nicht in die Kanalisation gelangen lassen</li></ul>
<i>Hersteller:</i>	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926